

Kiehl-Legnodur-Titan 2.0

Zijdeglans 2-componenten permanente coating

- ▶ Lakachtig opdrogende, weekmakervrije polyurethaan (PU) emulsie
- ▶ Laagdikte tot 25 µm
- ▶ Gecertificeerd volgens DIN 18032, EN 13036 en EN 14904
- ▶ Attest volgens DIN 51130 voor de bevestiging van de glijwaarde-indeling R 9 is beschikbaar
- ▶ Slijtvaste, gemakkelijk te reinigen bescherm laag
- ▶ Onderhoud van de coating na droogreiniging
- ▶ Verwijdering van de film door natte basisreiniging niet mogelijk
- ▶ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▶ Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, bijv. tegen handdesinfectiemiddelen



Toepassingsgebied

Op echt houten oppervlakken die met houtolie of verzegeling zijn behandeld. Verder ook te gebruiken op van een bescherm laag te voorziene elastische vloerbedekkingen en zandcementvloeren.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Een perfecte hechting en mooi resultaat is alleen gegarandeerd op schone, bescherm middelvrije, professioneel voorbereide oppervlakken. Vóór het aanbrengen moet Kiehl-Legnodur-Titan 2.0 (1e component) worden gemengd met de tweede component Kiehl-Durator. Onmiddellijk goed schudden. Laat 5 minuten rusten. De zo aangemaakte 2-componenten bescherm laag kan gedurende 6 uren worden verwerkt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen.

Vorbereiding van de oppervlakken:

Parkeeropervlakken dienen vóór de onderhoudsmaatregelen droog te worden gereinigd (Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Elastische vloerbedekkingen moeten grondig worden gereinigd (Veroclean, 3 L tot 8 L water). Op elastische vloerbedekkingen die al van een Kiehl-Legnodur bescherm laag voorzien zijn, dient een droogreiniging met een Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine te worden uitgevoerd. Neergevallen stof dient te worden verwijderd.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 2–3 lagen met een tussenpoos van ca. 90 minuten. Breng het onverdunde product met een vlakmop of inwasser in een dunne laag aan op de voorbereide, gereinigde vloer. Voer indien nodig na de eerste laag een tussentijdse schuurbeurt met de Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine uit. Is er meer dan 24 uur droogtijd tussen het aanbrengen van de lagen, dient er tussendoor nog geschuurd te worden met de Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Verbruik: 30,0 ml/m² per opgebrachte laag.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens (EU) 2019/771 art. 2! Beschermen tegen vorst.

Productsamenstelling

Kunststofdispersies zonder metaalzouten, in water oplosbare oplosmiddelen, conserveringsmiddel.
pH-waarde (concentraat): ca. 7,5

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j1904115	Doos of 5 L PCR kanister + 100 ml Kiehl-Durator	112